

Especiales PERDURA®



**Gran
Resistencia**



**Reduce
Procesos**



**Fácil
de Aplicar**



**Rendimiento
Extraordinario**



Consúltala
en línea



Autonivel

Descripción

Mortero autonivelante fluido de fraguado rápido, para preparar superficies con acabado liso nivelado. Listo para recibir recubrimientos tales como: loseta vinílica, parquet, alfombra, pisos cerámicos. Para aplicación de 3 a 25 mm de espesor.

Color: Gris

Rendimiento: Variable

Presentación: Saco de 25 kg



www.perdura.com.mx

- 🔧 Descripción
- Martero autonivelante de fraguado rápido especialmente diseñado para preparar determinadas superficies como firme nivelado, que podrán recibir prácticamente cualquier tipo de recubrimientos como duela laminada, parquet, alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica o recubrimientos pétreos. Recomendado para aplicarse en superficies de cemento-arena. El espesor para su aplicación debe ser de mínimo 3 mm a un máximo de 25 mm. Deja una superficie tersa y lisa que se puede transitar en 6 horas. Otorga gran adherencia a cualquier tipo de sustrato.
- 🔧 Preparación de la superficie
- Asegúrese que la superficie de concreto sea estructuralmente sólida, resistente y estable. Limpie la superficie de toda impureza, polvo, aceite, grasa, selladores, agentes de curado, pinturas o sustancias extrañas que inhiban la adherencia del producto. Rellene los hoyos o agujeros profundos con concreto o cemento-arena y permita que curen. Respete las juntas de movimiento/ expansión ya existentes en el sustrato, estas no deben ser cubiertas por este producto. Puede utilizar unisel como fronteras. Aplique a manera de "primer", **DURACRIL PERDURA** diluido (mitad agua limpia, mitad **DURACRIL**) sobre el sustrato existente usando una brocha o un rodillo. Permita que el "primer" seque (alrededor de una hora, dependiendo de las condiciones ambientales).
- 🔧 Preparación del producto
- Vacíe en un recipiente de 6 a 6.5 litros de agua limpia por saco (25 kg). La cantidad de agua adicionada en este producto es muy importante, ya que podrá modificar sus características de fluido y fraguado. Agregue un saco de **AUTONIVEL PERDURA**. Mezcle mecánicamente por 1 o 2 minutos (250 a 500 rpm). Puede usar un taladro eléctrico adaptando una paleta. No añada más polvo ni agua a la mezcla. Altos contenidos de agua pueden causar segregación, reducción de la resistencia y encogimiento al curar el **AUTONIVEL PERDURA**. Es muy importante la cantidad de agua y el tiempo de mezclado para asegurar que el producto fluya adecuadamente y que fragüe en su tiempo correcto. El producto que se va preparando se debe de ir utilizando simultáneamente para asegurar que mantenga sus características en la aplicación.
- 🔧 Aplicación
1. Vierta **AUTONIVEL PERDURA** previamente mezclado, en forma de tiras de aproximadamente 30 cm de ancho a través de la sección del área a cubrir, esto debe realizarse como una operación continua, o bien coloque el **AUTONIVEL PERDURA** por secciones, colocando fronteras. Para las fronteras puede utilizar unisel.

2. El material por sí mismo se nivela hasta alcanzar una superficie suave y lisa. **NO SE REQUIERE LLANEAR, NI REGLAR.**

3. Vierta la siguiente batida de **AUTONIVEL PERDURA** a lado del material anteriormente colocado (asegúrese que la unión de las batidas sea siempre por la orilla húmeda) con el fin de que se sigan uniendo una batida con otra.

4. Continúe sin parar o descansar hasta que el área o sección esté cubierta.

5. Use un rastriillo de picos de plástico para mover el material y mantener la profundidad (espesor) de **AUTONIVEL PERDURA**, también ayudará a sacar las burbujas de aire atrapadas en la mezcla.

6. Limpie todo el equipo que utilizó con agua limpia.

7. Proteja el piso nivelado de vientos, de la luz directa del sol o de temperaturas bajo cero, hasta que el material haya desarrollado suficiente resistencia (aproximadamente 4 horas después, dependiendo de las condiciones ambientales).
- AUTONIVEL PERDURA** estará listo para recibir recubrimientos 24 horas después de su instalación.
- 📋 Recomendaciones
1. La temperatura ambiente afecta el tiempo en que la pasta se mantiene fluida.

2. El mezclado siempre debe ser mecánico.

3. Siempre añada polvo al agua y no a la inversa.

4. Siempre use el mismo porcentaje de agua al preparar la mezcla.

5. Trabaje saco por saco de **AUTONIVEL PERDURA**, preparando e instalando el producto para asegurar la fluidez del mismo.

6. Siempre mantenga una orilla húmeda para asegurar la unión adecuada con la siguiente línea de trabajo.

7. Para aplicar el producto por secciones no debe de exceder los 15 minutos entre una sección y la otra. Si el área es demasiado grande y no alcanzó a terminar, coloque una frontera y al continuar con el trabajo, aplique un "primer" antes de usar de nuevo el **AUTONIVEL PERDURA**.

8. Solo para uso en interiores. No se use en superficies de yeso, plástico o metal. No se use sobre membranas acústicas o membranas aislantes de grietas.

9. No usar **AUTONIVEL PERDURA** a temperaturas menores a 10°C o mayores a 32°C.

10. No es superficie final, **AUTONIVEL PERDURA** tiene que ser recubierto.

11. No se debe instalar sobre juntas de expansión, estas deben de continuar a través del producto.

12. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y evite el contacto con ojos.

13. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.

14. Preferentemente use este producto a más tardar un año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).

15. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.
- 📊 Rendimiento
- El rendimiento puede variar de acuerdo a lo irregular de la superficie y las condiciones durante la aplicación.
- 📦 Almacenamiento
- AUTONIVEL PERDURA** debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.
- 📋 Datos técnicos
- | Característica | Valores | Unidades |
|--|------------|----------|
| Apariencia | Polvo fino | -- |
| Demanda de agua | 24 | % |
| Fluidez a los 15 minutos | 12.5 | cm |
| Resistencia a la compresión a 48 horas | 105 | kg/cm² |
| Resistencia a la compresión a 28 días | 345 | kg/cm² |
| Densidad específica en polvo | 1.225 | g/cm³ |
- *Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.
- 🔧 Garantía
- AUTONIVEL PERDURA** está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



⚠️ ¡Advertencial La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:
Adhesivos Perdura S.A. de C.V.
Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: 33 3478 4600
León 477 707 1808 al 12
México: 55 9126 5200
Mérida: 999 946 4455 y 56