

Recubrimientos PERDURA®



Acabado
Liso



Reduce
Procesos



Fácil de
aplicar



Rendimiento
extraordinario



Consúltala
en línea



Cemento Pulido

Descripción

Recubrimiento para muros y techos de acabado extrafino con apariencia concreto pulido. Para uso interior y exterior.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: De 12 a 14 m² por saco, dependiendo el espesor de la pasta aplicada y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Cemento Pulido

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

🔧 **Descripción**

Recubrimiento para muros y techos de acabado extrafino con apariencia concreto pulido. Ideal para interiores y exteriores modificado con resinas y aditivos químicos para una aplicación práctica y acabado perfecto. Se puede pulir o requemar para que tenga brillo la superficie terminada. Aplicación sobre repello, aplanes, tablaroca y muros prefabricados.

🔧 **Preparación**

Se deben de sellar las superficies a recubrir, esto hará que el producto tenga mejor desempeño en cuanto a su trabajabilidad, aplicación y rendimiento. Para sellar se recomienda **SELLADOR VINIL-ACRÍLICO PERDURA** en relación 3x1 (3 partes de agua por una de sellador). La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben de existir fisuras o grietas. Agregue aproximadamente 7 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere una mayor resistencia utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde un litro por saco, hasta la sustitución al 50% del agua. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

🔧 **Aplicación**

Si la superficie donde aplicará el producto es demasiado seca, puede humedecerse ligera y uniformemente con agua limpia. Con una llana de metal lisa, aplique una capa del producto entre 1 y 2 mm de espesor, posteriormente podrá aplicar una segunda capa para obtener un espesor final alrededor de 3 mm. El producto se puede requemar y pulir para obtener un acabado extra fino brillante.

🔧 **Curado**

Una vez que seque (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera pero uniforme sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos una vez más 24 horas después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 36 horas.

📋 **Recomendaciones**

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido, y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Si la instalación será sobre panel de yeso, a esté se le deberá aplicar un "primer" de **DURACRIL PERDURA**, esto será mezclado mitad agua limpia y mitad **DURACRIL**. Si no se aplica el "primer", se corre el riesgo que el material se despreque del panel.
3. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
4. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar **DURACRIL PERDURA** al 50% en sustitución del agua.
5. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá realizar, si este fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
6. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo más posible cambios de tono.
7. De ser posible que la persona que realice el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (impresa en el envase).
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

📋 **Rendimiento**

De 12 a 14 m² por saco, en un espesor de 3 mm dependiendo de las prácticas de instalación, rugosidad e imperfecciones de la superficie.

📋 **Almacenamiento**

CEMENTO PULIDO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

📋 **Datos técnicos**

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	
Demanda de agua	35.5	%
Tiempo de secado	12	minutos
Absorción de agua	23.2	%
Resistencia a la compresión a 28 días	48	kg/cm ²
Densidad especifica en polvo	1.045	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

🔧 **Garantía**

CEMENTO PULIDO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



⚠️ **¡Advertencia!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

