

Impermeabilizantes **PERDURA®**



Rendimiento
extraordinario



Gran
Durabilidad



Aislamiento
Térmico



Fácil
de Aplicar



Consúltala
en línea



Imperdura

Descripción

Impermeabilizante elastomérico de alta calidad, con cargas de alta resistencia a la degradación por estar expuesto a la intemperie. Reforzado con fibras, aditivos anticorrosivos y cargas cerámicas de alta reflectividad al calor y a los rayos solares.

Color: Blanco y terracota

Presentación: Cubeta de 3.7 y 19 L para 3, 5, 7 y 10 años



www.perdura.com.mx

🔧 Descripción

Impermeabilizante elastomérico, elaborado con copolímeros acrílicos de alta calidad, cargas de alta resistencia a la degradación en intemperie. Reforzado con fibras, aditivos anticorrosivos y cargas cerámicas de alta reflectividad al calor y rayos solares. **IMPERDURA** forma una película protectora que impide la filtración de agua. Además, ofrece aislamiento térmico para mantener interiores más confortables y óptimo desempeño de elongación que evita el agrietamiento del impermeabilizante.

🔧 Usos

Para impermeabilizar superficies de concreto, lámina negra, lámina galvanizada y espuma de poliuretano. En superficies horizontales y verticales, así como se puede utilizar como aislante térmico.

🔧 Ventajas

- Máxima impermeabilidad:** Tiene gran capacidad de mantener la impermeabilidad en encaramientos de agua.
- Gran durabilidad:** Debido al balance óptimo de sus componentes, la película no presenta agrietamientos al estar expuesta a la acción de los elementos naturales, prolongando por más tiempo su vida útil.
- Excelente adherencia:** Se adhiere a los techos de concreto, lámina galvanizada y lámina negra (sin problemas de corrosión), y a recubrimientos de espuma de poliuretano.
- Aislamiento térmico:** Ofrece en todas sus versiones 3, 5, 7 y 10 años aislamiento térmico.
- Ultra blancura:** Refleja la radiación solar (rayos UV) evitando el paso del calor al interior, manteniendo las áreas confortables y ahorrando energía eléctrica (aplica solo para color blanco).
- Super resistente:** Resistente y más durable por su contenido FIBRATADO.
- Muy práctico:** Es fácil de aplicar, gracias a su gran poder cubriente, a su buena fluidez y nivelamiento. No es necesario usar malla o membrana de refuerzo, por lo que se ahorra tiempo y costos de mano de obra.
- Ecológico:** Su sistema base agua lo hace un producto amigable al medio ambiente ya que no contiene solventes ni materiales agresivos al ambiente.
- Antihongos:** Inhibe la formación de bacterias, algas y hongos.

🔧 Preparación de la superficie

La superficie a recubrir debe estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la adherencia. Asegúrese que la superficie tenga pendientes que eviten el encharcamiento de agua así como salidas pluviales. En caso de tener ya un impermeabilizante aplicado verifique que esté en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos en la superficie, si no es así retire el impermeabilizante viejo. Verifique que la superficie a impermeabilizar no presente huecos, fisuras o grietas, si las hay resánelas, utilizando el **CEMENTO PLÁSTICO IMPERDURA**.

Selle la superficie utilizando **DURACRIL PERDURA** diluido en mitad agua limpia y mitad **DURACRIL**, y deje secar por un tiempo aproximado de 30 a 60 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente. El sellado deberá ser en toda la superficie como si estuviera pintando toda el área a impermeabilizar. Esto es importante, ya que hará la función de sellar las pequeñas grietas.

🔧 Aplicación

Aplique una primera mano del impermeabilizante sin diluir con rodillo o cepillo de ixtle para áreas grandes; para áreas pequeñas, se sugiere utilizar brocha. No es necesario utilizar malla o membrana de refuerzo, sin embargo si lo va a hacer, colóquela antes de secar la primera mano, evitando que se formen pliegues en la superficie de la misma. Deje secar el producto aproximadamente 1 a 2 horas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente. Aplique la segunda mano del impermeabilizante sin diluir, en sentido cruzado a la primera mano, es decir, una mano va en sentido vertical y la otra en sentido horizontal.

🔧 Recomendaciones

- No se recomienda su aplicación cuando se pronostica lluvia.
- Mantenga perfectamente cerrada la cubeta que contiene el producto.
- Lave la herramienta con agua después de usarla.
- No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 5°C.
- No diluya ni caliente el producto.
- Siempre se recomienda utilizar el sello (Agua-DURACRIL), para mejorar la adherencia y sellar las fisuras de la superficie.

🔧 Rendimiento

Aproximadamente 1m² por litro a dos manos: depende de espesor, porosidad, tipo y condiciones de superficie, condiciones ambientales, prácticas de instalación y desperdicio

🔧 Almacenamiento

IMPERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Debe estar bajo sombra y en su envase original bien cerrado. No se exponga a rayos solares, lugares fríos, calurosos, ni con metales oxidados.

🔧 Superficies recomendadas

Concreto, bases arena-cemento, lámina negra, lámina galvanizada y espuma de poliuretano.

🔧 Datos técnicos

Característica	3 años	5 años	7 años	10 años
Color	Blanco y terracota			
Presentación	Cubeta 19 L y cubeta 3.7 L			
Almacenamiento	24 meses de vida en anaquel (sin abrir)			
Espesor de aplicación	0.5 mm a 2 manos			
Temperatura de aplicación	Entre 10 y 35° C			
Rendimiento	Aproximadamente 1m² por litro a dos manos: depende de espesor, porosidad, tipo y condiciones de superficie, condiciones ambientales, prácticas de instalación y desperdicio			
Tiempo de secado	Entre 1 y 2 horas (según las condiciones ambientales)			
pH	9.5 ± 1.0			
Resistencia a la tensión (PSI)	≥200			
Fibratado	Sí contiene fibras			
Resistencia al calor y a rayos UV	Muy buena	Muy buena	Excelente	Excelente
Viscosidad (cP)	20,000 - 30,000	25,000 - 35,000	25,000 - 35,000	30,000 - 40,000
Contenido de sólidos (%)	50 ± 2	55 ± 2	55 ± 2	60 ± 2
Densidad (g/cm³)	1.30 ±0.02	1.35 ±0.02	1.40 ±0.02	1.45 ±0.02
Elongación (%)	≥ 100	≥ 150	≥ 200	≥ 250
Aditivos de desempeño	Buen desempeño	Buen desempeño	Alto desempeño	Premium
Durabilidad	3 años	5 años	7 años	10 años

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación.



⚠️ Precauciones

Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lávese con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lávese bien con agua y jabón. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad de este producto.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

🔧 Garantía

IMPERDURA está elaborado con materias primas de la más alta calidad, aún así hay factores sobre las cuales la fabrica no tiene control. La garantía se limitará al reemplazo del producto, y solo será efectiva por defectos de fabricación. El fabricante no se hará responsable por cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor.

⚠️ **¡Advertencia!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

