



Reduce
Procesos



Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Contiene
Resina

¡NUEVA
FÓRMULA!

PERDURA

Desde 1967

PEGA SOBRE PISO REFORZADO

Adhesivo de alto desempeño para
instalar piso sobre otro ya existente.
Tráfico peatonal intenso interior/exterior.

High performance tile over tile Adhesive
for heavy traffic interior/exterior



10kg
Contenido neto

Blanco

Consúltala
en línea



Pega Sobre Piso Reforzado

Descripción

Adhesivo modificado con resinas para instalar pisos sobre uno ya existente, vidrioblock, porcelanatos y loseta de alta, baja y nula absorción en interiores y exteriores.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco,
dependiendo de tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 10 kg



www.perdura.com.mx

Pega Sobre Piso Reforzado

🔍 Descripción

Este producto está modificado con resinas en polvo y productos químicos para lograr una excelente adherencia y resistencia que permite instalar pisos nuevos sobre los ya existentes, sin necesidad de picarlos o removerlos. Ideal para remodelaciones por la comodidad y rapidez en la instalación mezclándolo únicamente con agua.

🔍 Usos

Por las características de adhesividad y flexibilidad de **PEGA SOBRE PISO REFORZADO PERDURA** se recomienda:

- Para instalar piso y azulejos sobre uno ya existente.
- Instalación de vidrio block y porcelanatos.
- Superficie tales como paneles de cemento o tablaroca.
- Losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.
- Para interiores y exteriores.

🔍 Preparación

Agregue aproximadamente 2 litros de agua limpia por saco y mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme. Deje reposar de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

🔍 Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique **PEGA SOBRE PISO PERDURA** con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberlas colocado.

🔍 Secado

Un secado mínimo se obtiene de 48 a 72 horas dependiendo la temperatura del ambiente (15 y 32 °C). El emboquillado deberá hacerse 72 horas después. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

🔍 Recomendaciones

1. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo, secándose más rápido y disminuyendo el tiempo abierto.
2. No aplique capas superiores a 2 cm. Para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que se rompa.
3. No aplicar en temperaturas menores a 5° C, ni superiores a los 32° C.
4. No se recomienda para instalar mármol verde.
5. No se recomienda agregar **DURACRIL PERDURA**, ya que de hacerlo sólo encarecerá el producto y no le dará ningún beneficio en sus características.
6. No se recomienda este producto para instalar sobre superficies de madera, plástico, vinil o metal.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

🔍 Rendimiento

De 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

🔍 Almacenamiento

PEGA SOBRE PISO REFORZADO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

🔍 Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	20	%
Tiempo abierto	17	minutos
Absorción de agua	8.4	%
Resistencia a la compresión a 28 días	230	kg/cm²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	1.03	N/mm²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	29	kg/cm²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	27	kg/cm²
Densidad específica en polvo	1.422	g/cm³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

🔍 Garantía

PEGA SOBRE PISO REFORZADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



⚠️ **¡Advertencial!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León: 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56