

Recubrimientos PERDURA®



Fácil
de aplicar



Reduce
procesos



Interiores/
exteriores



Contiene
Fibra



Consúltala
en línea



Stuccoobra

Descripción

Recubrimiento con granulometría fina para muros en obras aplicable en superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados.

Colores: Blanco, gris y colores

Rendimiento: Alrededor de 7 m² por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado.

Presentación: Saco 20 kg



www.perdura.com.mx

🔧 **Descripción**

Recubrimiento para muros, diseñado especialmente para su uso en obra, debido a que proporciona el acabado perfecto en sus fachadas de una forma fácil y práctica. Este producto está modificado con aditivos químicos y una granulometría que otorga un acabado perfecto. Es ideal para instalar sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Brinda un excelente tiempo de trabajo y su aplicación es sencilla.

🔧 **Preparación**

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si requiere una mayor resistencia, utilice **DURACRIL PERDURA** en una proporción desde 1 litro por saco hasta el 50% del agua. Deje reposar la mezcla 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

🔧 **Aplicación**

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique con una llana lisa. Si la base es demasiado seca puede humedecerse de manera ligera y uniforme. Aplique primero una capa delgada y después una segunda con un espesor final aproximado de 2 a 3 mm.

🔧 **Curado**

Humedezca con agua limpia la instalación de forma ligera y uniforme aproximadamente 12 horas después de haber terminado la aplicación. Repita la misma operación cuando menos las siguientes 24 horas. El curado es indispensable, ya que incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de por lo menos 48 horas.

📋 **Recomendaciones**

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido de igual manera mezcla a mezcla para asegurar que la consistencia y uniformidad del producto sea la misma.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
3. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar **DURACRIL PERDURA** al 50% en sustitución del agua.
4. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas. Si éste fuera el caso se tendrá que raspar o picar la superficie hasta que no quede pintura.
5. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo más posible cambios de tono.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
8. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

📋 **Rendimiento**

Aproximadamente 7m² por saco, en un espesor de 3 mm, además de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

📋 **Almacenamiento**

STUCCOOBRA PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

📋 **Datos técnicos**

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	
Demanda de agua	22	%
Tiempo de secado	14	minutos
Absorción de agua	10.6	%
Resistencia a la compresión a 28 días	90	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.155	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

🔧 **Garantía**

STUCCOOBRA PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



⚠️ ¡Advertencial! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: (33) 3478 4600

León (477) 707 1808 al 12

México: (55) 9126 5200

Mérida: (999) 946 4455 y 56